

Grouttech GUN 126

Mortier de projection voie sèche C 45/55

4.0306F

Domaines d'application

Le Grouttech GUN 126 est un mortier de projection sec à monocomposant, pouvant être appliqué sur un support minéral à l'aide d'une machine à projection par voie humide.

Le Grouttech GUN 126 s'utilise pour la réparation de l'environnement alcalin autour des armatures (protection contre la corrosion), mais également pour la réalisation d'une couverture (supplémentaire) sur des armatures et pour la réfection de surfaces en béton endommagées.

Il peut être appliqué comme mortier constructif, pour épaissir et/ou renforcer des pièces de construction ou pour une rénovation totale d'ossatures en béton, tunnels, égouts, piscines et pour des constructions difficiles à coffrer.

Type de produit

- Mortier de projection sec
- Exempt de polymères
- Rebond & formation de poussières minimales
- Caractéristique de traitement optimal

Description du produit

Le Grouttech GUN 126 est un mortier minéral sec préparé industriellement, sans modification des polymères, conformément à l'EN 206-1: 2001 et à la NBN B 15-001: 2004 (spécification, propriétés et conformité). Dans le cas où de la gunité est prescrite (au cahier des charges), on peut consulter le document CSTC « Prescrire du béton gunité ». Sous la rubrique 'Données techniques' de cette fiche produit, se trouvent les critères avec les classifications correspondantes. Le ciment appliqué est résistant aux sulfates et aux alcalis (teneur en laitance >50%).

La recommandation CUR 89 ¹⁾ « Mesures pour prévenir les dommages du béton par une réaction alcali-silice (RAS) » indique la procédure pour prévenir les dommages causés par la RAS.

Le choix du ciment et de la composition béton/mortier a un impact direct sur le taux d'alcali effectif du produit. Le risque de dommages causés par la RAS peut, de manière simple, être réduit jusqu'à un niveau négligeable en faisant le bon choix de ciment et de granulats.

Le ciment appliqué dans le Gun 126 répond aux exigences décrites dans les recommandations CUR 89. De plus, le taux d'alcali individuel des granulats est tellement faible que le Gun 126 ne présente aucun risque de dommages causés par la RAS.

Préparation

Débarrassez le support de toute trace de saleté, d'huile, de graisse, de poussières, de résidus de peinture, de produit de cure et de toute autre substance pouvant nuire à une bonne adhérence.

Le support doit présenter une adhésivité potentielle correspondant au

1) Publications dans lesquelles des accords sont fixés entre les parties dans le secteur de la construction, il s'agit de documents communicatifs.



minimum à la résistance d'adhérence requise du béton de gunitage. S'il existe un doute en ce que cela concerne, il faut, préalablement à l'application, réaliser une analyse de la résistance d'adhérence.

Humidifiez le support de telle façon que le béton de gunitage soit projeté sur un support humide.

Mélange

Quantité d'eau: voir les propriétés de la pâte de mortier.

Mélange (équipement Grouttech): au moyen de l'équipement Grouttech, préparez le mélange conformément au manuel du système correspondant (lance haute pression d'eau).

En cas d'utilisation du système de silo Grouttech, le mortier peut être légèrement humidifié, pour éviter la formation de poussière.

Mélange (manuel): le Grouttech GUN 126 ne convient pas au mélange et à la mise en oeuvre manuelles.

Mise en œuvre

Mettre en oeuvre uniquement selon la méthode de gunitage par voie humide. Travaillez le béton de gunitage au-dessus de 5°C mais pas à plus de 30°C. Appliquez le béton de gunitage par une température située entre 5°C et 30°C. Le traitement du béton de gunitage par une température inférieure à 5°C entraîne une réaction négative sur la vitesse d'hydratation du ciment. Ne pas travailler sur un support gelé.

Grouttech GUN 126

Mortier de projection voie sèche C 45/55

4.0306F

Appliquez une épaisseur de couche de 15 mm au moins en un passage. L'épaisseur de couche maximale à appliquer est entièrement en fonction de la nature de la construction et des conditions de gunitage. L'utilisation d'un produit de cure entre 2 couches à appliquer est impossible.

Systèmes de mise en œuvre

- Silo à pression entièrement automatique à commande électronique avec système de soufflerie.
Silo de 18 m³ et un silo surélevé de 19 m³.
- Mélangeur en continu (40 litres de pâte mélangée/min),
- Mélangeur en continu (100 litres de pâte mélangée/min).

Finition

La surface gunitée peut rester non parachevée ou peut l'être, après le gunitage, moyennant une taloche en bois ou en acier. Nettoyez l'outillage utilisé à l'eau.

Rapport de mélange

Pour la réalisation d'un mortier de projection facile à traiter, il faut $\pm 10,5$ (m/m) d'eau claire. Ceci correspond à 2,6 de litres d'eau par sac de 25 kg. Pour un mortier de gunitage voie sèche léau est ajouté à la lance.

Consommation

La consommation du Grouttech GUN 126 est d'environ 2,1 kg/litre. 1.000 kg de mortier donnent un rendement de ± 480 litres de béton gunité. Dépendamment de la position de la partie de la construction à guniter et la qualification du gunitier, on doit tenir compte avec un pourcentage de retombé (rebond) plus élevée possible.

Entretien

Les outils utilisés peuvent être nettoyés à l'eau. Le matériau durci peut uniquement être nettoyé de façon mécanique.

Traitement ultérieur

Protégez la surface en béton gunitée ou parachevée des courants d'air et du dessèchement en la recouvrant pendant une période prolongée au moyen du jute humidifié ou d'un film plastique (au moins 7 jours).

Si les parties gunitées sont trop importantes pour pouvoir être recouvertes d'un film plastique, une humidification régulière de la surface parachevée constitue une solution alternative.

L'utilisation d'un produit de cure est également possible. Attention: certaines sortes de produits de cure peuvent avoir un effet néfaste sur l'adhérence des couches de finition éventuellement appliquées ultérieurement. Protégez la surface en béton contre le gel.

Conservation / stockage

Le produit doit être stocké à l'abri de l'humidité. Dans un conditionnement bien fermé, le Grouttech GUN 126 se conserve pendant 12 mois.

Emballages

- Sac de 25 kg
- Silo allant ± 21 tonnes (en fonction des charges autorisées légales)
- En vrac ± 32 tonnes (en fonction des charges autorisées légales)





Nederland/Pays-Bas • tel +31 (0)341 25 17 34 • e-mail info@grouttech.nl • www.grouttech.nl
België/Belgique/Luxembourg • tél +32 (0)53 77 48 28 • e-mail info@grouttech.be • www.grouttech.be

Grouttech GUN 126

Mortier de projection voie sèche C 45/55

Descriptions techniques

Matières premières

Liant (EN 197-1)	Ciment de haut-fourneau CEM III/B combiné avec un ciment Portland CEM I Avec certification BENOR conformément aux références PTV 603 " Ciments - Caractéristiques additionnelles" délivré par BE-CERT (CPR 0965). 	
Taux de laitance	> 66% (m/m)	
Granulats	Granulats solides et denses (EN 12620). Avec certification BENOR conformément au PTV 411 - "Codification des granulats" délivré par BE-CERT (CPR 0965). 	
Granulométrie	0 - 8 mm	
Additif (option microsilices)	aucun	
Adjuvant	aucun	

Propriétés du béton gaché

Besoins en eau	10,5 (2,6 litres/25 kg)
Masse volumique (EN 1015-6)	± 2.300 kg/m ³
Rendement	± 480 litres/tonne

Propriétés du béton durci

Masse volumique (EN 12390-7)	28 jours	± 2.325 kg/m ³
Résistance à la compression (EN 12390-3)	7 jours	> 38 N/mm ²
	28 jours	> 60 N/mm ²
Résistance d'adhérence (CUR 20)	7 jours	± 1,5 N/mm ²
Pénétration de l'eau (ISO/DIS 7031)		< 5 mm
Retrait	28 jours	< 0,9 mm/m

Classification selon CSTC "prescription de béton de gunitage"

Classe de consistance	inapplicable
Classe de résistance à la compression	C 45/55
Classes d'exposition	EO, E1
	EE1 à EE4
	ES1 à ES4 EA1 à EA3*

* Du moment que le taux de sulfates répond à la demande selon le tableau 2 paragraphe 4.1 de l'EN 206-1

Classe de teneur en chlorides	Cl 0,20
Classe d'inspection	3
Granulométrie nominale maximale	Dmax = 8 mm
Résistance résiduelle avec fibre de verre	voir le rapport d'essai (béton renforcé de fibre de verre)
Capacité d'absorption énergétique	non applicable (béton renforcé de fibres)
Exigences supplémentaires	en fonction de l'utilisation