

# PU LevelCoat 60

## Polyurethaan gietvloer

### Toepassingsgebieden en materiaaleigenschappen

Grountech PU LevelCoat 60 is een oplosmiddelvrije, gepigmenteerde, 2-componentige gietvloer voor horizontale vlakken. Grountech PU LevelCoat 60 is flexibel in uitgeharde toestand en is in hoge mate zelfnivellerend. PU LevelCoat 60 is met name geschikt als afwerking van vloeren in scholen, gevangenissen, laboratoria, ziekenhuizen, kantines, etc.

Het materiaal wordt toegepast op ondergronden die bestaan uit beton, anhydriet, cementdekvloeren, asfalt (binnen), staal, aluminium, etc. Grountech PU Bij UV belasting treedt een vergeling van het materiaal op, wat echter de mechanische eigenschappen niet beïnvloedt. Geadviseerd wordt om de PU LevelCoat 60 gepigmenteerd af te werken met de PU Finish WE Colour Om de bestandheid tegen krasvorming te verhogen is een transparante verzegeling mogelijk (b.v. PU Finish of PU Finish WE).

Grountech PU LevelCoat 60 is bestand tegen chemische en mechanische belasting.

### Type materiaal

- 2-componenten gepigmenteerde PU gietvloer
- zelfnivellerend
- zonder oplosmiddelen
- Shore D hardheid 60
- slag-, stoot- en slijtvast
- vloeistofdicht
- RAL en NCS kleuren

### Gestelde eisen aan de ondergrond

De ondergrond moet droog (vochtgehalte < 4%) en absorberend zijn en mag geen cementhuid, losse delen of substanties bevatten die de hechting negatief beïnvloeden (oliën, vetten, etc.). De potentiële hechtsterkte van de voorbehandelde ondergrond moet minimaal 1,5 N/mm<sup>2</sup> zijn.

Ondergronden die met olie, vet of met wasachtige producten vervuild zijn, moeten d.m.v. stralen of frezen tot op het gezonde beton gesaneerd worden. Bewegende scheuren in de ondergrond moeten worden dichtgezet.

Bij gladde, dichte of cementrijke ondergronden (sinterlaag) moet de ondergrond altijd d.m.v. stralen opgeruwd worden.

Ondergronden die bestaan uit gietasfalt moeten geschuurd worden met zand 0,2 - 0,6 mm. Na het schuren dient de voorbehandelde ondergrond goed schoon en stofvrij gemaakt te worden. Voor een optimaal eindresultaat van de PU LevelCoat 60 moet het hele oppervlak, voordat deze gietvloer aangebracht wordt, eerst met hetzelfde materiaal geëgaliseerd (gespachteld) worden.

Ondergronden die bestaan uit staal en aluminium mogen geen corrosieproducten en/of andere verontreinigingen bevatten. Het verdient de voorkeur om het hele oppervlak te stralen (Sa 2,5) en het oppervlak binnen 3 uur na het stralen te behandelen met een geschikte hechtprimer.

### Mengen van het materiaal

De grootte van de verpakking van de componenten A en B komt overeen met de mengverhouding 100 : 20 (gewichtsdelen).

Direct voor het aanbrengen van de coating moet component B volledig

bij component A worden gevoegd en vervolgens met een langzaam lopende boormachine (maximaal 300 omwentelingen per minuut) tenminste 3 minuten grondig en zonder luchtinsluiting worden gemengd, totdat een homogene massa is verkregen. Tijdens het mengen moet erop gelet worden, dat het materiaal dat zich tegen de wand en op de bodem van de verpakking bevindt, ook goed gemengd wordt.

Na het mengen moet het materiaal in een schoon vat overgegoten worden, waarbij de laatste materiaalresten uit de verpakking geschraapt dienen te worden. Meng het materiaal vervolgens nogmaals 2 minuten.

Het materiaal is makkelijker te mengen en te verwerken, wanneer bij lage omgevingstemperaturen de beide componenten verwarmd worden.

Bij hoge temperaturen moet de verpakking koel bewaard worden, om te voorkomen dat de verwerkingstijd te kort wordt.

### Verwerkingstijd

De verwerkingstijd van PU LevelCoat 60 is bij 20°C ± 25 minuten.

De verwerkingstijd en de doorhardingsnelheid is afhankelijk van:

- temperatuur van het materiaal
- temperatuur van de ondergrond
- laagdikte van de coating
- hoeveelheid aangemaakt materiaal

### Opbouw coatingsysteem

Op de droge, voorbehandelde minerale ondergrond moet als primer EP MultiUse (Rapid) in een **gesloten** film aangebracht worden. Wanneer na het aanbrengen van de eerste laag primer er geen gesloten film gerealiseerd is (bij poreuze ondergronden), moet er een tweede laag aangebracht worden met EP MultiUse of met PU LevelCoat 60 (als spachtelmasse).

Voor een optimale hechting van de PU LevelCoat 60 aan de grondering/spachtellaag verdient het de voorkeur om deze direct na het aanbrengen licht in te strooien met kwartsand (bijvoorbeeld 0,2 - 0,6 mm).

# PU LevelCoat 60

## Polyurethaan gietvloer

Na het uitharden van de grondering/spachtellaag en het verwijderen van het eventueel overtollig kwartszand, kan de PU LevelCoat 60 aangebracht worden in een laagdikte van  $\pm 2 - 3$  mm.

### Materiaalverbruik

Het materiaalverbruik is  $\pm 1,5$  kg/m<sup>2</sup>/laagdikte.

### Wachttijd tussen de arbeidsgangen

Bij 20°C kan na  $\pm 16$  uur de PU LevelCoat 60 op de ingestrooide primer aangebracht worden.

Hoge temperaturen verkorten, lage temperaturen verlengen de wachttijd tussen twee arbeidsgangen.

### Uithardingstijden (20°C)

- Na  $\pm 8$  uur: stofdroog
- Na  $\pm 18$  uur: beloopbaar
- Na  $\pm 3$  dagen: mechanisch belastbaar
- Na  $\pm 7$  dagen: chemisch belastbaar

### Reiniging

Bij elke langere werkonderbreking of bij het beëindigen van de werkzaamheden moet het gereedschap worden gereinigd met PU Cleaner. Tijdens het reinigen moet voor voldoende ventilatie worden gezorgd.

### Veiligheidsmaatregelen

Bij de verwerking van PU LevelCoat 60 moeten de Arbo-veiligheidsvoorschriften aan de bedrijfsvereniging en de E.G.-veiligheidsvoorschriften van de producent in acht worden genomen.

### Technische gegevens

Type materiaal	2-comp. polyurethaan, gepigmenteerd, gevuld, zonder oplosmiddelen
Vaste stof gehalte	100%
Dichtheid (20°C)	$\pm 1,52$ kg/l
Mengverhouding	5 : 1 gewichtsdelen
Kleur	RAL en NCS kleuren
Verwerkingstijd (20°C)	$\pm 25$ minuten
Verwerkingstemp.	minimaal 10°C (optimaal tussen de 15 - 25°C)
De oppervlakttemperatuur moet minimaal 3°C boven het dauwpunt liggen. Maximale relatieve luchtvochtigheid 85%.	
Shore D hardheid	$\pm 60$
Glansgraad	Hoogglanzend, door gebruik verminderde glansgraad.
Hechtsterkte	$> 2,5$ N/mm <sup>2</sup>
Verbruik	$\pm 1,50$ kg/m <sup>2</sup> /mm laagdikte gietvloer 2,0 mm: $\pm 3,0$ kg/m <sup>2</sup> aanbrengen met vertande spaan nr. 25 gietvloer 2,5 mm: $\pm 3,75$ kg/m <sup>2</sup> aanbrengen met vertande spaan nr. 78
Opslag	Koel, droog en vorstvrij opslaan.
Houdbaarheid	Minimaal 6 maanden houdbaar in een goed gesloten verpakking.

De inhoud van dit productblad is naar beste kennis en kunde bepaald op basis van laboratorium omstandigheden. Eigenschappen en eindresultaat van het verwerkte product worden niet gegarandeerd aangezien Grouttech niet verantwoordelijk is voor de applicatie en wij geen invloed hebben op de verwerking, noch op de specifieke toepassings- en werkomstandigheden ter plaatse. Wijzigingen in dit productblad worden u niet automatisch verstrekt.

Op dit productblad zijn de Algemene Voorwaarden Grout Techniek B.V. 2017 van toepassing: <http://www.grouttech.eu/nl/info/41-algemene-voorwaarden.html>



**GROU**TECH

Nederland/Pays-Bas • tel +31 (0)341 25 17 34 • e-mail [info@grouttech.nl](mailto:info@grouttech.nl) • [www.grouttech.nl](http://www.grouttech.nl)

België/Belgique/Luxembourg • tél +32 (0)53 77 48 28 • e-mail [info@grouttech.be](mailto:info@grouttech.be) • [www.grouttech.be](http://www.grouttech.be)