

Grouttech B45

Accélérateur pour enduits EP

Domaines d'application

Le Grouttech B45 est un accélérateur qui, notamment à basses températures, raccourcit la durée de mise en œuvre et de durcissement des enduits et des masses adhésives époxydiques Grouttech 4515, Grouttech 4520, et Grouttech 4525.

Caractéristiques du produit

Le Grouttech B45 est un liquide transparent. Avec les enduits époxydiques Grouttech 4510, Grouttech 4515, Grouttech 4520, Grouttech 4525 et Grouttech 4525 P, l'addition de Grouttech B45 produit une accélération de

la réaction chimique, également à des températures ambiantes basses (< 10 °C). Le dosage recommandé est de 1,0 - 5 % par rapport à la masse totale (A + B).

Mise en œuvre

Le Grouttech B45 est dosé juste avant la mise en œuvre et mélangé de façon homogène avec le composant B du produit concerné. Les composants A et B sont ensuite mélangés de façon homogène. Veuillez tenir compte du fait que l'ajout de Grouttech B45 modifie le rapport de mélange. La durée de réaction dépend de la température ambiante et

Caractéristiques techniques

Type de produit	accélérateur de enduits EP				
Couleur	transparente				
		sans B45	1% B45	3% B45	5% B45
Grouttech 4515	8°C	25 min	20 min	17 min	12 min
	20°C	10 min	8 min	6 min	5 min
Grouttech 4520	8°C	150 min	120 min	90 min	65 min
	20°C	30 min	25 min	20 min	17 min
Grouttech 4525	8°C	50 min	40 min	30 min	25 min
	20°C	25 min	20 min	13 min	10 min
Stockage	Entre 5 et 30°C à l'abri de l'humidité et dans les emballages d'origine encore fermés				
Conservation	minimal 12 mois				

Le contenu de la présente fiche technique du produit est défini selon les connaissances et le savoir-faire basés sur les conditions de laboratoire. Les propriétés et le résultat final du produit façonné ne sont pas garantis étant donné que Grouttech n'est pas responsable de l'application et que nous n'avons pas d'influence sur le façonnage, ni sur les conditions d'application et de travail spécifiques sur place. Les modifications apportées à la présente fiche technique ne vous sont pas automatiquement fournies. Les Conditions Générales de Grout Techniek BVBA 2017 s'appliquent à la présente fiche technique: <http://www.grouttech.eu/fr-be/info/41-conditions-generales.html>



GROUTTECH

Nederland/Pays-Bas • tel +31 (0)341 25 17 34 • info@grouttech.nl • www.grouttech.eu
België/Belgique/Luxembourg • tél +32 (0)53 77 48 28 • info@grouttech.be