



# Grouttech 1403 P

## PUR-injectiehars

### Toepassingsgebieden



Grouttech 1403P wordt toegepast voor het sluiten, afdichten en beperkt elastisch vullen van droge en vochtige scheuren of scheuren waar onder druk water uitstroomt. In de betonbouw kan Grouttech 1403P worden toegepast voor het vullen van injectieslangen, die aangebracht zijn in de kinnaad, stornaden, etc.

Grouttech 1403P is een gecertificeerde injectievloeistof met CE kenmerk en voldoet aan de eisen zoals gesteld in de EN 1504-5.

### Type materiaal

- 2-comp. injectiehars op polyurethaan basis
- CE volgens EN 1504-5 (niveau 2+)
- zonder oplosmiddelen
- instelbare reactietijd
- lage viscositeit

### Materiaaleigenschappen

Grouttech 1403P is een hoogwaardig, zeer laag visceus PUR-injectiehars, dat kan worden toegepast voor het afdichten van scheuren in natte en droge situaties. Wanneer Grouttech 1403P in contact komt met of vermengd wordt met water (5% m/m) wordt een gelijkmatige, gesloten en daardoor waterdichte poriënstructuur gevormd.

De verwerkingstijd (1 liter) bedraagt bij  $23^{\circ}\text{C} \pm 120$  minuten. Hogere temperaturen verkorten en lagere temperaturen vertragen de uitharding.

Het materiaal is binnen 24 uur na de verwerking uitgehard. Door het toevoegen van maximaal 5% Grouttech Versneller B14 t.o.v. de A component kan de reactietijd van Grouttech 1403P worden verkort.

Bij temperaturen  $< 10^{\circ}\text{C}$  is het aan te bevelen de Grouttech Versneller B14 te gebruiken. Door 3% Versneller B14 t.o.v. de totale hoeveelheid hars toe te voegen is de verwerkingstijd bij  $10^{\circ}\text{C} \pm 10$  minuten.

De verdraagzaamheid met beton, staal, folie, kabelmantels en injectiemiddelen op PUR-basis wordt door testrapporten van officiële bouw- en betoninstanties aangetoond.

Bij scheuren, waar onder druk water uitstroomt, moet per situatie worden nagegaan of voor het injecteren van Grouttech 1403P een waterstoppend PUR-injectie schuimhars (bijvoorbeeld Grouttech 150) moet worden toegepast. Hierdoor wordt voorkomen dat de polyurethaan injectievloeistof uit de scheur kan spoelen.

### Vorbereidende werkzaamheden

(Zie ook de verwerkinginstructies voor het leggen en volpompen van Grouttech Injectieslangen).

De scheuroppervlakken moeten worden blootgelegd en mechanisch worden gereinigd om het exacte verloop van de scheur te kunnen vaststellen.

Bij het aanbrengen van horizontale vochtbarrières in bestaande constructies, moet los pleisterwerk e.d. rondom de aan te brengen boorgaten worden verwijderd en moeten voegen met grove poriën en beschadigde muurdelen met een snelciment worden dichtgezet (bijvoorbeeld met SpeedCem).

Bij het aanbrengen van de boorgaten moet o.a. rekening worden gehouden met de eisen die aan de afdichting worden gesteld, de conditie van de constructie en de positie van de constructieve wapening. De te vullen scheuren en holle ruimten mogen absoluut geen verontreinigingen bevatten, zoals oliën, vetten, etc. Om bij het injecteren en afdichten van scheuren en bij het aanbrengen van horizontale vochtbarrières in metselwerk een goede bevestiging van de pakkers te waarborgen, moeten deze in de stenen worden aangebracht. Tevens moet bij het aanbrengen van de boorgaten erop worden gelet, dat de pompaansluiting nog goed kan worden geplaatst op de in de boorgaten aangebrachte pakkers.

### Uitvoering van de injectiewerkzaamheden

De componenten A en B moeten overeenkomstig de mengverhouding van 1 : 1 (volumedelen) volledig in een mengvat worden geleegd en vervolgens homogeen worden gemengd. Grouttech 1403P kan met een 1- of 2-componentenpomp worden verwerkt. De druk waarbij geïnjecteerd wordt dient aangepast te worden aan de constructie omstandigheden (beginneend bij  $\pm 20\text{-}30$  bar).

# Groutech 1403 P

## PUR-injectiehars

Bij het afdichten van scheuren moeten de injectiewerkzaamheden worden voortgezet, totdat de scheur volledig gevuld is en het hars uit de naastgelegen boorgaten komt. Wanneer de temperatuur van Groutech 1403P in het reservoir van de injectiepomp oploopt moet dit materiaal direct verwerkt worden of uit de pomp worden verwijderd. Om zeker te zijn van een volledige vulling van de scheur moet binnen 1 uur na de injectiewerkzaamheden een na-injectie uitgevoerd worden bij alle injectiepakkers.

### Afsluitende werkzaamheden

Nadat het geïnjecteerde hars is uitgehard ( $\pm$  24 uur na het injecteren), moeten de pakkers worden verwijderd en de boorgaten worden dichtgezet met een daarvoor geschikte minerale mortel (bijvoorbeeld SpeedCem).

### Reiniging

Bij werkonderbrekingen en na het beëindigen van de injectiewerkzaamheden moet de apparatuur grondig worden gereinigd met Groutech Cleaner A. Uitgehard materiaal kan worden opgelost met Groutech Cleaner B. Tijdens het reinigen moet voor voldoende ventilatie worden gezorgd.

### Veiligheidsmaatregelen

Bij de verwerking van Groutech 1403P moeten de Arbo-veiligheidsvoorschriften van de bedrijfsvereniging en de E.G.-veiligheidsvoorschriften van de producent in acht worden genomen. De E.G.-veiligheidsvoorschriften moeten op de werkplek aanwezig zijn.

Tijdens het verwerken van Groutech 1403P en het reinigen van de apparatuur moet beschermende kleding, veiligheidshandschoenen en een veiligheidsbril worden gedragen. Het verdient de voorkeur om gebruik te maken van een huidbeschermingscrème. Bij contact van Groutech 1403P met de huid, moet deze grondig met water en zeep worden gereinigd. Wanneer het product in aanraking komt met de ogen, moet er onmiddellijk worden gespoeld met water (bij voorkeur met behulp van een oogspoelfles) en dient men direct een arts te consulteren.

Het materiaal mag niet in de riolering en niet in ongemengde toestand in de bodem terechtkomen.

### Opslag en houdbaarheid

De opslag van het materiaal moet plaatsvinden bij een temperatuur van 5 tot 30°C.

Groutech 1403P is in een goed gesloten verpakking drie jaar houdbaar.

### Testrapporten

Testrapporten op aanvraag.

# Grouttech 1403 P

## PUR-injectiehars

### Technische gegevens

Type materiaal	2-componenten PUR-injectiehars met CE conform EN 1504-5, laagvisceus, zonder oplosmiddelen, toegelaten voor drinkwatertoepassingen.	
Mengverhouding	1 : 1 volumedelen	
Dichtheid (20°C)	comp. A: $\pm 1,0 \text{ g/cm}^3$	comp. B: $\pm 1,1 \text{ g/cm}^3$
Kleur	transparant	bruin
Mengviscositeit	23°C $\pm 105 \text{ mPa}\cdot\text{s}$ 12°C $\pm 190 \text{ mPa}\cdot\text{s}$	
Verwerkingstijd	23°C $\pm 120$ minuten 12°C $\pm 140$ minuten	
Verwerkings-temperatuur	> 5°C (materiaal-, constructie- & omgevingstemperatuur)	
Schuimvorming (21°C en 5% water)	begin $\pm 2 \text{ min } 15 \text{ s}$ einde $\pm 5 \text{ min } 50 \text{ s}$ expansie $\pm 5$ voudig	
Verwerking	injecteren met 1- of 2-componentenpomp	
Shore A hardheid	44/42	
Scheursterkte (21°C)	$\pm 0,46 \text{ N/mm}^2$	
Rek bij breuk (21°C)	$\pm 36\%$	
Waterdichtheid	> 2 bar	
CE classificering	U(D1) W(2) (1/2/3) (9/30)	
Brandgedrag	B2 volgens DIN 4102-4	
Reiniging	Grouttech Cleaner A, uitgehard materiaal verwijderen met Grouttech Cleaner B	
Houdbaarheid	Beschermd tegen vocht in een goed gesloten verpakking minimaal 3 jaar houdbaar.	
Veiligheidsvoorschriften	Veiligheidsbril, veiligheidskleding en veiligheidshandschoenen dragen. Na contact met de huid, deze met water en zeep reinigen.	

De inhoud van dit productblad is naar beste kennis en kunde bepaald op basis van laboratorium omstandigheden. Eigenschappen en eindresultaat van het verwerkte product worden niet gegarandeerd aangezien Grouttech niet verantwoordelijk is voor de applicatie en wij geen invloed hebben op de verwerking, noch op de specifieke toepassings- en werkomstandigheden ter plaatse. Wijzigingen in dit productblad worden u niet automatisch verstrekt.

Op dit productblad zijn de Algemene Voorwaarden Grout Techniek B.V. 2017 van toepassing: <http://www.grouttech.eu/nl/info/41-algemene-voorwaarden.html>



**GROUTTECH**

Nederland/Pays-Bas • tel +31 (0)341 25 17 34 • e-mail [info@grouttech.nl](mailto:info@grouttech.nl) • [www.grouttech.nl](http://www.grouttech.nl)  
België/Belgique/Luxembourg • tél +32 (0)53 77 48 28 • e-mail [info@grouttech.be](mailto:info@grouttech.be) • [www.grouttech.be](http://www.grouttech.be)