



TixoFil 70

Mortier thixotrope sans retrait

Domaines d'application

Le Grouttech TixoFil 70 est conçue pour le remplissage de joints horizontales et verticales, d'ancrages et de trous coniques de décoffrage. Ce produit est extrêmement approprié pour le montage et la pose d'éléments préfabriqués sur le support ou comme mortier de remplissage de joints après le placement des éléments préfab.

Type de produit

- Mortier thixotrope sans retrait à base de ciment
- Bonne adhérence aux surfaces en béton
- Résistant au gel et sel de déverglaçage
- Très facile à appliquer, à la main ou avec une pompe

Propriétés

Le TixoFil 70 est un mortier prêt à l'emploi à mélanger et à appliquer d'une consistance plastique. Grâce à ses caractéristiques thixotropes le TixoFil 70 peut être appliqué à l'horizontale et en verticale sans coffrage. Les caractéristiques de non-retrait, aussi atteint à températures basses (jusqu'à 5°C), sont la conséquence de la présence des additifs d'expansion. Le TixoFil 70 n'a pas d'effet corrosif par l'absence de chlorures et d'adjuvants métalliques

Travaux préparatoires

Le support doit être aussi rugueux que possible et avoir une adhérence suffisante. Piquez les endroits endommagés du béton. Éliminez les restes d'huiles, les salissures, la poussière, les restes de mortiers et d'autres substances non adhérentes. Une humidification juste avant l'application est recommandée, pour que la surface n'absorbe pas l'eau de gâchage du TixoFil 70. Éliminez toute eau stagnante dans toutes les cavités par voie pneumatique.

Mélanger

Le TixoFil 70 se gâche de préférence avec une perceuse à main ou un malaxeur. Remplissez le malaxeur avec $\pm 4/5$ de l'eau recommandée (eau limpide) et ajoutez le mortier. Mélangez le mortier (au moins une minute) et ajoutez ensuite le reste de l'eau (encore 1/3) jusqu'à ce que la consistance prévue soit atteinte. Veiller à l'absence de grumeaux!

Proportion de mélange

Par sac de 25 kg max. 3,5 - 3,75 litres d'eau limpide.

Application

Mélanger le mortier toujours à consistance plastique. Appliquer avec un outil de rejointoiement, une grande spatule ou avec une pompe. La température du mortier ne peut pas dépasser les 30°C.

Le support, le mortier et la température ambiante doivent atteindre au moins +5°C et ne peuvent pas dépasser +30°C. Pour les travaux d'application à des températures basses, prière de consulter la fiche technique spéciale « Mesures en cas de températures basses. »

Traitement ultérieur

Protéger le TixoFil 70 des conditions atmosphériques extrêmes (pluie, vent, gel, rayons solaires directs, etc.) pendant au moins 48 heures. Un dessèchement trop rapide du mortier doit à tout prix être évité. Couvrez pour cela avec des sacs maintenus mouillés, des nattes ou des feuilles en plastique par exemple ou traiter le support avec du CuringCompound.

Conservation et entreposage

Dans les emballages d'origine, au frais et au sec, le TixoFil 70 peut être stocké pendant au moins 12 mois.

Rapports d'essai

Disponibles sur demande.

TixoFil 70

Mortier thixotrope sans retrait

Caractéristiques techniques

Granulométrie		0 – 2 mm
Classe de résistance		K 70
Expansion (20°C)		≥ 0,5 %
Durée pratique d'utilisation (20°C)		± 60 minutes
Température d'application (20°C)		+5°C - + 30°C
Consommation		± 2,0 kg/l
Consistance		plastique
Retrait par séchage (20°C)		± 0,6 mm/m
Résistance à la compression (N/mm ²)	temps	20°C
	1 jour	≥ 35
	7 jours	≥ 70
	28 jours	≥ 75
Résistance à la traction compression (N/mm ²)	temps	20°C
	1 jour	≥ 4
	7 jours	≥ 6
	28 jours	≥ 9
Résistance à l'étirement		≤ 0,6 mm par une force de traction de 75 kN
Résistance au feu		A1

Le contenu de la présente fiche technique du produit est défini selon les connaissances et le savoir-faire basés sur les conditions de laboratoire. Les propriétés et le résultat final du produit façonné ne sont pas garantis étant donné que Grouttech n'est pas responsable de l'application et que nous n'avons pas d'influence sur le façonnage, ni sur les conditions d'application et de travail spécifiques sur place. Les modifications apportées à la présente fiche technique ne vous sont pas automatiquement fournies. Les Conditions Générales de Grout Techniek BVBA 2017 s'appliquent à la présente fiche technique: <http://www.grouttech.eu/fr-be/info/41-conditions-generales.html>



GROUTTECH

Nederland/Pays-Bas • tel +31 (0)341 25 17 34 • e-mail info@grouttech.nl • www.grouttech.nl
België/Belgique/Luxembourg • tél +32 (0)53 77 48 28 • e-mail info@grouttech.be • www.grouttech.be